TOSOH (GUANGZHOU)
CHEMICAL INDUSTRIES, INC.

TG-700

K 值 K-Value	57.9-60.8
聚合度 Degree of Polymerization	670-770
表观密度 Bulk Density (g/cc)	0.54-0.64
颗粒尺寸（42 目筛网通过率[%]） Particle Size (42 mesh Pass [%])	≥99.5
挥发量（%） Volatile Matter	≤0.50
外观 Appearance	白色粉末 White Powder

Test Method K-Value: JIS K7367-2
Bulk Density: JIS K7365
Volatile Matter: JIS K7382

适用范围 Applications

硬质板材 Rigid Plates
压延片材 Various Extruded Sheets
压延薄膜 Draw Films
吹瓶 Blow Bottles
硬片/软片（压延） Rigid/Flexible Sheets (Calendering)
注射成型模具制品（接头、电器插座等） Injection Molded Products (Fittings, Electrical Plugs)

优越性能 Special Features

干流性好 Excellent Dry Flow Characteristics
热稳定性高 High Thermal Stability
批间质量稳定 Lot-to-Lot Uniformity

No.2 Huzhen Road, Xiaohu Island, Huangge Town, Nansha District,Guangzhou 511455, China
Tel: +86-20-3991-1301 Fax: +86-20-3991-1334
www.tosoh-guangzhou.com